

Система сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

«СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Новосибирской области»

Аттестат аккредитации: ССПБ. RU.ИИ. 131 от 23.03.2007 (действителен до 23.03.2010)

630060, г. Новосибирск, ул. Зеленая Горка, 12, тел.: (383) 332-51-54, 332-29-37

УТВЕРЖДАЮ

Начальник СЭУ ФПС ИПЛ

В.А. Денисов

«12» декабря 2007г.

ПРОТОКОЛ

№ 267-07 от «12» декабря 2007 г.

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОГНЕЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ АНТИПИРЕНА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
МАТЕРИАЛОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ ПО НПБ 251.**

Заявитель: ООО «НПО НОРТ», 426001, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Родниковая 62, тел. (3412) 43-24-10, факс 43-18-70

Сведения об испытанной продукции: деревянные бруски, обработанные биопиреном «ОЗОН-007» ТУ 2499-036-24505934-2006 с расходом 292 г/м², после ускоренных климатических испытаний по ГОСТ 9.401-91 «ЕСЭКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов» (метод 16, заключение от 12.11.2007 НИИ ЛКП ОАО НИИ ЛКП ОМЗ «Виктория» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22ХП68).

Идентификация образцов: деревянные образцы в виде брусков размером (150±1)x(60±1)x(30±1) мм..

Отбор образцов осуществлен заказчиком, акт отбора образцов от 19.11.2007г.

Методика испытаний: по п.31 НПБ 251 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

Дата испытания:

11.12.2007 г.

Условия испытания:

температура: 22 °C

атмосферное давление: 758 мм рт.ст.

относительная влажность: 40 %

Испытательное оборудование и средства измерений:

Наименование	Тип	Зав. №	Дата поверки
Установка OTM		6	январь 2007
Измеритель температуры	УКТ-38	1128051	март 2007
Весы лабораторные	ВЛКТ-2М	193	апрель 2007
Преобразователь термоэлектрический	ТХА	43	апрель 2007
Барометр – анероид	БАММ	22832	февраль 2007
Психрометр аспирационный	МВ - 4М	9384	февраль 2007

Проверяемые требования:

Группа огнезащитной эффективности определяется по потере массы d_m

$d_m \leq 9\%$ - I группа огнезащитной эффективности

$9\% < d_m \leq 25\%$ - II группа огнезащитной эффективности

Обработка образцов

Перед испытанием образцы кондиционировались до достижения постоянного веса.



Результаты проверки требований:

№ образца	Размеры, объем	Масса образца [г]	Общий расход ОЗСВ		Потеря массы образца		Группа огнезащитной эффективности
			после обработки	после сжигания	пропиточного состава, кг/м ²	ΔM [г]	
1	a, [мм]	124,32	101,5		292	22,82	18,4
2	150	117,07	91,25		292	25,82	22,1
3	b, [мм]	118,29	90,56		292	27,73	23,4
	Среднее значение			292*	25,46	21,3	

II группа огнезащитной эффективности

На испытаниях присутствовали (кроме персонала ИЛ):

Дополнительные * расход указан по данным заказчика

Ответственный за проведение испытаний:

О.Н. Новгородова

Испытания проводили:

О.Н. Новгородова

- Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.
- Частичная или полная перепечатка или копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории НПЦ запрещается

